



51036 PV9



Produktové Informace

PET textilní rukáv pro lepší flexibilitu

Produktbeskrivning

tesa® 51036 PV9 je PET textilní páska. Speciální akrylátové lepidlo je pouze na okrajích (Triple A®). Rukáv je určen na podélné svazování.

Vlastnosti:

- Teplotní odolnost 150°C/3000h
- Vysoká flexibilita
- Odolnost proti abrazi
- Lehká a efektivní aplikace podélného svazování

Barva: černá

Charakteristika

- High temperature resistance
- High flexibility
- Abrasion resistance
- Easy and efficient lengthwise application
- Excellent cable compatibility
- Ageing-resistant
- Resistant to environmental influences
- Flame-retardant
- Fogging-free
- Halogen-free
- Tear-resistant
- Flexible and smooth
- Available in black and orange

Aplikace

tesa® 51036 PV9 je určena do motorového prostoru, poskytuje vynikající flexibilitu. Na podélné svazování

Technické informace (referenční hodnoty)

Testy se provádějí podle standardních testovacích metod. Níže uvedené hodnoty jsou referenční a nejsou určeny pro účely specifikace.

Konstrukce produktu

- | | | | |
|-------------------|--------------|--------------------|--------|
| • Materiál nosiče | PET textilie | • Celková tloušťka | 220 µm |
| • Druh lepidla | akrylát | | |

Aktuální informace o tomto produktu naleznete na <http://l.tesa.com/?ip=51036>



51036

PV9

Produktové Informace

Vlastnosti / Hodnoty výkonu

- Temperature resistance max. 150 °C
- Temperature resistance min. -40 °C
- Útlum zvuku (LV312) Class A

Přilnavost k hodnotám

- Přilnavost na ocel 5 N/cm

Další informace

Standardní šíře: 68, 78, 100, 130, 155, 195 mm

Standardní náviny: 50 m

- Jsou možné různé kombinace šíří a náměrů
- Také dostupné ve specifických náměrech na zakázku, které vymezuje perforace

Průměr svazku / tesa Sleeve® doporučená šíře

< Ø 13 mm / 68 mm

Ø 13 mm – 16 mm / 78 mm

Ø 16 mm – 23 mm / 100 mm

Ø 23 mm – 33 mm / 130 mm

Ø 33 mm – 41 mm / 155 mm

Ø 41 mm – 54 mm / 195 mm

- Standardní průměr dutinky: 76 mm

Vyloučení odpovědnosti

Výrobky tesa® potvrzují svou prvotřídní kvalitu každým den v náročných podmínkách a jsou pravidelně podrobovány přísným kontrolám. Veškeré technické informace a data o výrobcích výše uvedených, jsou poskytovány dle našeho nejlepšího vědomí na základě našich praktických zkušeností. Veškeré tyto informace musí být považovány jako průměrné hodnoty, které nemusí odpovídat konkrétní specifikaci. Proto nemůže tesa SE poskytnout žádné záruky, ať již výslovné či předpokládané. Uživatel je tak odpovědný za určení, zda je tesa® výrobek vhodný pro každý konkrétní účel nebo pro metodu aplikace uživatelem. Pokud budete mít jakékoli pochybnosti, kontaktujte, prosím, náš technický personál, který Vám rád poradí.



Aktuální informace o tomto produktu naleznete na <http://l.tesa.com/?ip=51036>